

Werterhaltung

Geölte Oberflächen sollten in dem Objekt jährlich mit dem RMC Maintenance Oil nachgeölt werden.



Andauernder Schutz für strapazierten Parkett

Geölte Oberflächen sind die beste Lösung in besonders stark strapazierten Objekten.

Diese müssen oft täglich mit reichlich Wasser und Seife gereinigt werden und werden oft mechanisch beschädigt. Das bedeutet eine besondere Beanspruchung für das Holz und die Oberfläche.

Mit einer gut abgestimmten Reinigung und den richtigen Pflegemaßnahmen können geölte Böden dauerhaft schön erhalten und aufwändige Sanierungsarbeiten vermieden werden.





Einpflege:

RMC Oberflächen sind wohnfertige Oberflächen. In der Bau-phase wird Parkett oft stark beansprucht und unzureichend geschützt. Oft ist auch mit einer besonderen Beanspruchung zu rechnen. In diesen Fällen kann eine Einpflege sinnvoll sein.


1. Testen Sie im Zweifelsfall den Zustand der Oberfläche, ob die Bau-phase gut überstanden wurde. Tragen Sie zwei Wasserpfüten auf einer nicht gut sichtbaren Stelle auf und wischen Sie diese nach 6 und 9 Stunden aus. Wasserfleck sichtbar nach 6 Stunden = Einpflege mit Orginalöl, nach 9 Stunden = Einpflege mit Pflegeöl, kein Wasserfleck = keine Einpflege notwendig.
2. Reinigen Sie die Oberfläche mit der RMC Soap. Danach mit klarem Wasser nachwischen. Es müssen alle Verschmutzungen entfernt sein, damit diese mit dem Öl nicht versiegelt werden.
3. RMC Universal Maintenance Oil oder RMC Originalöl mit Poliermaschine und beigen Pad einpolieren und danach mit weißem Pad den Überstand abnehmen. (Siehe Seite 4 – Oberfläche auffrischen)

Maschinelle Reinigung:

1. Die RMC Oberflächen sind grundsätzlich für die Verwendung von Reinigungsautomaten geeignet. Lassen Sie sich aber vom Lieferanten der Reinigungs-maschine über die Eignung für Parkett beraten. Wichtige Kriterien: gute Flüssigkeitsdosierung und Wasserabsaugung
2. Verwenden Sie zur Reinigung weiße und beige Pads, NIEMALS ROTE. Bei Verwendung von RMC Soap muss im Schmutzwassertank ein Entschäumer zugesetzt werden.




Reinigung:

 Je nach Nutzung, täglich bis wöchentlich

1. Trockenreinigung = tägliche Reinigung
Trockene und nicht haftende Verunreinigungen (Staub, Steine, etc.) mit einem Staubsauger oder Trocken-reinigungstücher entfernen.
2. Nassreinigung = Schmutzreinigung
Stark haftenden Schmutz in regelmäßigen Abständen mit der RMC Soap reinigen. Mindestens alle 1 bis 2 Wochen einen Reinigungsvorgang durchführen. Bei starken Verschmutzungen wird eine tägliche Nassreinigung empfohlen.
3. RMC empfiehlt ein 2 Eimer System. Einen Behälter für die Seifenlösung, einen zweiten Behälter mit klarem Wasser zum Nachwischen. Mischen Sie 100 ml RMC Soap auf 10 Liter Wasser (1:100).
4. Wischen Sie den Boden mit dem Wischmopp nebelfeucht auf und mit klarem Wasser nach. Lassen Sie den Boden für ca. 20 Minuten gut trocknen.
5. Für kleinere, lokale Verunreinigungen verwenden Sie RMC Surface Care als gebrauchsfertige Seifen-lösung. Einfach aufsprühen, einwirken lassen und mit einem Baumwolltuch auswischen. Nachfüllmischung: eine Verschlusskappe RMC Soap und den Rest mit Wasser auffüllen
6. Achtung: bei hartnäckigen Flecken niemals feucht scheuern, da dies naturgeölte Oberflächen beschädigt. Mit den RMC Spezialreinigern (Fett-, Kalk- oder Tanninreiniger) lösen Sie das Problem.



Oberfläche auffrischen

 Alle 1 bis 2 Jahre, abhängig von Beanspruchung

1. Oberfläche mit RMC Soap grundreinigen. RMC Soap 1:20 bis 1:50 mit Wasser mischen, auftragen und mit grünem Pad und Poliermaschine reinigen. Danach mit klarem Wasser nachwischen, um Schmutz und Seifenreste zu entfernen. Gut trocknen lassen.
2. Verwenden Sie bei färbigen Böden das RMC Maintenance Farbset oder das Originalöl RMC Oil Plus 2C im passenden Farbton. Sie bessern kleine Kratzer oder mechanische Schäden in einem Arbeitsgang aus und Ihr Parkett wird farblich aufgefrischt.
3. Beginnen Sie zuerst am Rand und polieren Sie das Öl mit dem Scrubby Pad ein.
4. Danach das RMC Öl dünn und gleichmäßig mit einer Poliermaschine und beige Pad einpolieren.
5. Öl ca. 10 Min. einziehen lassen und danach mit einem neuen weißen Pad auspolieren.
6. Oberfläche für mind. 10 Stunden (RMC Pflegeöl) oder 24 Stunden (RMC Oil Plus 2C) trocknen lassen, bevor diese benutzt werden kann.



Ihre passende Auffrischungsbox, Tipps & Tricks, detaillierte Anleitungen, Fleckendatenbank, etc. finden Sie in unserem Online Service. Informieren und registrieren Sie sich unter www.service.rmcze.com

Rubio Monocoat Zentraleuropa | Hall 286 | A-8911 Admont
Tel.: +43 3613 26156 | Mail: office@RMCze.com | www.rubiomonocoat.co.at